



Casagrín® Kunststoff für den Innenbereich

Graviermaterial mit hervorragenden Graviereigenschaften
 Matte, reflexarme Oberfläche
 Microdünne Deckschicht
 Geeignet für kleinste Gravuren, keine Schattenwirkung
 Materialstärken 0,8mm, 1,5 mm und 2,5 mm

Eigenschaften:

Temperaturbeständig bis 60° Celsius
 Gravurtiefe 0,1 mm
 ABS Material
 Formate 610x1220 oder 610x610 mm




FARBPALETTE



P248 rot-weiss P249 rot-schwarz P240 braun-weiss P277 orange-weiss P234 gelb-rot P235 gelb-schwarz P205 apfelgrün-weiss P259 waldgrün-weiss P233 hellblau-weiss P227 hellblau-weiss P226 blau-weiss



P209 dunkelblau-weiss P210 schwarz-weiss P271 grau-weiss P207 alu matt-schwarz P281 silbergloss-schwarz P291 silbergeb.-schwarz P282 goldgloss-schwarz P292 gold geb.-schwarz P297 euro. gold geb. schwarz P227 bronze geb.-weiss P226 bronze geb.-schwarz



P200 weiss-schwarz P210 weiss-rot P217 weiss-blau P219 weiss-grün P251 weinrot-weiss

Anwendung/Eigenschaften	●
Innen	●
Außen	○
UV-resistent	○
Flexibel	●
Bruchfest	●
Laserbeschriften	○
Laserschneiden	○
Fräsen	●
Heißprägen	●
Siebdruck	●
Bohren	●
Kleben	●
Schneiden	●
Stanzen	●

GRÖSSEN

1220x610 mm
 610x610 mm

STÄRKEN

0,8 mm
 1,5 mm
 2,5 mm

PREISE

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRAVURMATERIAL CASAGRIN®

Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 1220x610 mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 0,8 mm	24,00 EUR	23,00 EUR	22,00 EUR	20,00 EUR
Stärke 1,5 mm	26,50 EUR	25,50 EUR	24,00 EUR	22,00 EUR
Stärke 2,5 mm	35,00 EUR	34,00 EUR	33,00 EUR	31,00 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 1220x610 mm 12,00 € Aufpreis

Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 610x610 mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 0,8 mm	12,00 EUR	11,50 EUR	11,00 EUR	10,00 EUR
Stärke 1,5 mm	13,50 EUR	12,50 EUR	12,00 EUR	11,00 EUR
Stärke 2,5 mm	18,00 EUR	17,00 EUR	16,50 EUR	15,50 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 610x610 mm 6,00 € Aufpreis

Zuschnittservice

Wir bieten für alle Materialien einen Zuschnittservice. Senden Sie uns Ihre Anfrage und lassen Sie sich von unseren guten Preisen und zuverlässigen Lieferzeiten überzeugen.

- Zuschnitte geschnitten (Schlagschere)
- gestanzt lt. Werkzeugliste
- Outline gefräst
- mit Bohrungen
- rückseitig selbstklebend
- Ecken gerundet

Anfragen / bestellen Mail an:
verkauf@gravurmateriale.com

LIEFERBEDINGUNGEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Hinweise zu den Versandkosten:

Deutschland:

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 6,50 €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 10,- €

Plattengröße 1220x610 mm 18,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 14,- € bis 10 Platten pro Paket

Österreich / Benelux

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 12,- €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 16,- €

Plattengröße 1220x610 mm 26,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 18,- € bis 10 Platten pro Paket

Schweiz

Zuschnitte unter DIN A4 und bis 5 kg 25,- €

Zuschnitte unter DIN A3 und bis 10 kg 30,- €

Plattengröße 1220x610 mm 40,- € bis 10 Platten pro Paket

Plattengröße 610x610 mm 30,- € bis 10 Platten pro Paket

Lieferung auf Rechnung, 8 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto.

Wir verweisen auf unsere ABG's. Diese finden Sie unter
www.gravurmateriale.com/abg.html

Technisches Datenblatt für

Casagrín®

Beschreibung: Kunststoffplatten, hergestellt aus hochschlagfestem ABS mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit (high heat).

Mechanische Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Streckspannung 50 mm/min	MPa	43	ISO 527
Streckdehnung 50 mm/min	%	2,7	ISO 527
Zug-E-Modul 1 mm/min	MPa	2140	ISO 527
Izod-Kerbschlagzähigkeit 23°C / -30°C	kJ/m ²	25 / 12	ISO 180/1A
Kugeldruckhärte	MPa	90	ISO 2039

Thermische Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Vicat-Erweichungstemperatur VST/B/50	°C	102	ISO 306
Formbeständigkeitstemp. 1,82 Mpa, get.	°C	101	ISO 75-1

Werkstoffkennwerte zum Brennverhalten:

			Prüfvorschrift
Prüfung nach UL-Standard bei d=1.6 mm	Klasse	HB	UL 94
Horizontale Brenngeschwindigkeit, 2 mm für ungefärbte Produkte	mm / min	55	ISO 3795

Sonstige Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Dichte bei 23 °C	g/cm ³	1,05	ISO 1183

Das Produkt ist halogenfrei.

Vorstehende Angaben entsprechen unserem besten Wissen.

Eine Verbindlichkeit für uns kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.